

施工について

コート剤塗布後にドライヤーで乾燥を促進できる？

ホイールモールコートαは、空気中の水分と反応して硬化しますので熱を加えても硬化はしません。

無理に熱を加えますと、逆に被膜を変質させる恐れがあります。

ドライヤーなどによる強制乾燥は避けて、自然乾燥をお願いします。

一意的なソリューション ID: #1130

製作者: aw

最終更新: 2009-11-27 03:24