シリコンカット
使用後に白く曇る？

当店のシリコンカット(シリコンオフ)は、塗布後の白曇りが発生し難い製品ですが、使用方法を間違えると曇りが発生する場合がございます。

コンパウンドでボディーを磨いた後、通常はシャンプー洗車を行ってコンパウンドカスやオイル分を落とす訳ですが、洗車せずにそのままシリコンカットを塗布する方がいらっしゃいます。しかし、それは間違いで、コンパウンド使用後に残るオイル分はシリコンカットによる拭取り作業だけで落とせるような量ではありません。シリコンカットを使った脱脂作業というものは、シャンプー洗車でも落とせない微細なオイル分を除去することです。

また、オイル分ベッタリの汚れたクロスで脱脂作業を行った時も、曇りが発生します。脱脂に使用するクロスは常にキレイなものを使うようにしてください。

一意的なソリューション ID: #1095
製作者: aw
最終更新: 2016-09-23 22:31

(c) 2024 shop <shop@aquawing.net> | 2024-05-18 22:48
URL: http://www.aquawing.jp/awfaq/index.php?action=artikel&cat=25&id=96&artlang=ja