3Mコンパウンド
2-Lで研磨してもオーロラマークが残りますが？

シングルアクション施工の場合、2-L＆ウレタンバフでもオーロラマークが残る事があります。微細なオーロラ状のバフ目が出た場合は、ダブルアクションまたはギアアクション＆超微粒子ウレタンバフ＋ウルトラフィーナHGの組合せで落とす事が出来ます。

一意的なソリューション ID: #1105
製作者: aw
最終更新: 2016-09-15 23:50

(c) 2024 shop <shop@aquawing.net> ¦ 2024-05-20 10:00
URL: http://www.aquawing.jp/awfaq/index.php?action=artikel&cat=26&id=106&artlang=ja