性質・適合
被膜の厚さ（膜厚）は？

G-hardは1回の施工で平均0.01ミクロン〜0.02ミクロンの被膜を形成すると言われています。

繰返し施工すれば被膜を厚くする事が出来ますが、その場合でも最大膜厚は0.05ミクロン程が限界かと思われます。

ちなみに1ミクロンとは1000分の1ミリの事で、薄いと言われるアルミ箔の厚さが20〜30ミクロン。

自動車塗装のクリヤー層で20〜30ミクロンと言われています。

一意的なソリューション ID: #1009
製作者: aw
最終更新: 2009-11-25 14:38

(c) 2024 shop <shop@aquawing.net> | 2024-05-20 17:48
URL: http://www.aquawing.jp/awfaq/index.php?action=artikel&cat=3&id=10&artlang=ja