メンテ・再加工
重ね塗りの方法は？それによって被膜は厚くなる？

ホイールモールコートαは重ね塗りにより被膜を厚くする事が可能です。

形成する厚さには限度（重ね回数1、2回）がありますが、被膜を厚くすれば耐久性を上げる事ができます。

重ね塗り（オーバーコート）の手順

1. 下地（前回施工した被膜）が完全硬化（屋外乾燥で約1日経過後）していることを確認
2. シャンプーで洗浄
3. 乾燥→施工面に汚れや付着物がない事を確認
4. コーティング

注意：被膜を痛めますので、既存の被膜のクリーニングに溶剤系ケミカル（シリコンカットやピッチクリーン）を使用しないでください。

一意的なソリューション ID: #1132
製作者: aw
最終更新: 2012-08-29 02:46

(c) 2024 shop <shop@aquawing.net> | 2024-05-20 22:17
URL: http://www.aquawing.jp/awfaq/index.php?action=artikel&cat=32&id=133&artlang=ja