デポカット
コーティング被膜を残したままウォータースポットの除去が可能？

酸性タイプの除去剤はどんなものでも、コーティング被膜を100%破壊せずに付着物のみ取り除くことは厳しいかと思います（一部のプロショップで施工可能な耐酸性コーティングを除きます）。また、除去剤は付着系のウォータースポットにのみ効果があります。クリアーが欠損した陥没系のウォータースポットはどんな除去剤を使用しても落とすことは出来ませんので研磨して落とすしかありません。

一意的なソリューション ID: #1204
製作者: aw
最終更新: 2016-11-13 23:47

(c) 2024 shop <shop@aquawing.net> | 2024-05-16 15:36
URL: http://www.aquawing.jp/awfaq/index.php?action=artikel&cat=49&id=205&artlang=ja